

Техническая химическая лаборатория АО «Конденсат»
Республика Казахстан, ЗКО, Бурлинский район,
090301, г. Аксай, ул. Иксанова М.Б. 172
Фактический адрес: Промышленная зона 65 Н, тел: (71133) 92750
Аттестат аккредитации № KZ.Т.09.2112 от 08.09.2023 г.



ПАСПОРТ № 386

Наименование продукта: **ГУДРОН**

НД: **СТ АО 921040000053-13-2017 Гудрон**

Наименование заказчика: Акционерное общество «Конденсат»

Дата изготовления продукта*: «01» «01» 2026 г. Дата отбора пробы*: «01» «01» 2026 г. по ГОСТ 2517-2012

Место отбора пробы, номер ёмкости, ж. д. цистерны*: НПЗ, Т-0832А

Масса нетто*: 300 т. Масса брутто* Состояние образца: темная вязкая углеводородная жидкость

Дата проведения испытания: «01» «01» 2026 г. Дата оформления паспорта: «01» «01» 2026 г.

Условия проведения испытания: Температура: 24°С Влажность: 30 % Атмосферное давление: 749 мм.рт.ст.

Образец предоставлен заказчиком.

№	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по СТ		Фактическое значение
			Марка А	Марка Б	
1	Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900-2022	Не нормируется, определение обязательно		979,4
2	Вязкость условная при 80 °С, с, не менее	ГОСТ 11503-74	20		24
3	Коксуемость, % масс., не более	ГОСТ 19932-99	17,0		14,6
4	Содержание серы, % масс., не более	СТ РК ГОСТ Р 51947-2010	3,5		0,776
5	Температура вспышки в открытом тигле, °С, не менее	ГОСТ 4333-2014	200		252
6	Температура размягчения по кольцу и шару, °С	ГОСТ 11506-73	20-40	40-60	50
7	Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477-2014	0,1		0,09

* Данные предоставленные заказчиком.

** Дополнительная информация: По требованию заказчика определяется показатель по ГОСТ 21534-2021 «Нефть. Методы определения содержания хлористых солей». Концентрация хлористых солей – 711,6 мг/дм³

Ответственность ТХЛ распространяется только на результаты анализов, полученные на данной пробе от заказчика.
Полная или частичная перепечатка паспорта без письменного разрешения руководителя лаборатории запрещена.

Ст. лаборант ТХЛ Катиба К.В.

Лаборант ТХЛ Пыхонина Т.В.